



מכון התקנים הישראלי

המעבדה לחומרי בניין

תעודת בדיקה מספר 9711910721

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : ל.ג. לוחות אגר בע"מ
מענו : ת.ד. 12725 אשדוד
תאריך ההזמנה : 2017/08/08

תאור המוצר

חומרי בניה
הדגם הנבדק : H1586ST15 תאורו: לוח סיבית עם פורניר
שם היצרן: EGGER PENEAX
(לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר)

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך 2017/07/27 הנוטל: המזמין

מהות הבדיקה

סיווג החומר לפי סעיפים: 2.3.2-התפשטות האש, 2.4-צפיפות העשן, 2.5-עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף של התקן הישראלי ת"י 755 - תגובות בשרפה של חומרי בניה: שיטות בדיקה, מדצמבר 2010, גליון תיקון מספר 1 מנובמבר 2011

תוצאות הבדיקה כמסמך זה מתליחסות רק לפרוט שנבדק.

מסמך זה מכיל 3 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות בדיקה חלקית

הדוגמה הנ"ל שנבדקה סווגה לפי אמות המידה בת"י 755 (2010) כדלהלן:

- דרגת התלקחות V (חמש)
- דרגת צפיפות עשן 4 (ארבע)
- דרגת עיוות צורה והטיפטוף 3 (שלוש)
- הערות -

כינוי הדגם ושם היצרן שצויינו לעיל נכתבו בהתאם להצהרת מזמין הבדיקה.

תעודה זו באה במקום ומבטלת את תעודה מס' 9711909065

פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

2017/08/08

שם החותם: גנרל מילא

שם החותם: גורן רכרדו

תפקידו: מהנדס בודק

תפקידו: ראש ענף

תאריך הדפסה מקורי

רח' חנוכי' 142, תל-אביב 6997701, טל: 03-64651035, פקס: 03-6429080, www.sii.org.il

ענף מוצרי גימור: טל' 03-6465226 פקס' 03-6465059, ענף מוצרי שולד: טל' 03-6465230 פקס' 03-6467659, ענף אש: טל' 03-6465190 פקס' 03-6465233



מכון התקנים הישראלי

המעבדה לחומרי בניין

תעודת בדיקה מספר 9711910721

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

תאור מורחב של המוצר

מידות הדוגמה: 90 X 26.5 ס"מ ועובי כולל של כ- 18 מ"מ

מסה ליחידת שטח: כ- 12850 גר'/מ"ר
מסה ליחידת נפח: כ- 710 ק"ג/מ"ק

דוגמת לוח סיבית עם ציפוי דמוי עץ בגוון טבעי המכונה ע"י המזמין:
סיבית H1586ST15 מעכב בעירה תוצרת EGGER PENEUX DECORS.

מסמך זה אינו תיכונ



מכון התקנים הישראלי

המעבדה לחומרי בניין

תעודת בדיקה מספר 9711910721

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 3

מספר סעיף בתקן	התכונה הנבדקת	יחידת המידה	ממצאי הבדיקה			תוצאה למדגם	ליקויים/ הערות
2.3.2	התפשטות האש						
2.3.2	החומר מסווג עפ"י טבלה 1 של ת"י 755						
2.3.2.1	התפשטות אש מירכית תוך 1½ דקות	מ"מ	0.0	0.0	0.0		
2.3.2.1	התפשטות אש מירכית תוך 10 דקות	מ"מ	0.0	0.0	0.0		
2.3.2.2	סיווג המוצר					V	
2.4	צפיפות העשן						
2.4.4	בליעת אור מקסי	אחוז	2.0	2.0	3.0	2.0	2.2
2.4.4	סיווג המוצר						4
2.5	עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף						
2.5.3	התנהגות הדוגמה בעת הניסוי	ללא יחידה					עיוות הדוגמה, התרככותה או התכתה. ראה הערה
2.5.3	סיווג המוצר						3

מספר זה אינו תיבת