

תעודת בדיקה מספר 9711916835

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : ל.ג. לוחות אגר בע"מ  
מענו : ת.ד. 12725 אשדוד  
תאריך ההזמנה : 2017/12/20

תאור המוצר

חומרי בנייה  
הדגם הנבדק : . תאורו: פורמליקה בגוון חום  
שם היצרן: EGGER  
(לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר)

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך 2017/12/19 הנוטל: המזמין

מהות הבדיקה

סיווג החומר לפי סעיפים: 2.3.2-התפשטות האש, 2.4-צפיפות העשן, 2.5-עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף של התקן הישראלי ת"י 755 - תגובות בשרפה של חומרי בנייה: שיטות בדיקה, מדצמבר 2010, גליון תיקון מספר 1 מנובמבר 2011

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתארכות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 3 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות בדיקה חלקית

הדוגמה הנ"ל שנבדקה סווגה לפי אמות המידה בת"י 755 (2010) כדלהלן:

דרגת התלקחות - III (שלוש)  
דרגת צפיפות עשן - 3 (שלוש)  
דרגת עיוות צורה והטיפטוף - 3 (שלוש)  
הערות -

כינוי הדגם ושם היצרן שצויינו לעיל נכתבו בהתאם להצהרת מזמין הבדיקה.

פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

3.3.3

2018/01/10

שם החותם: גנרל מלכאל

שם החותם: גורן רכרדו

תפקידו: מהנדס בודק

תפקידו: ראש ענף

תאריך: 2018/01/10

תאריך: 2018/01/10

רח' חיים לבנון 42 תל-אביב 6997701 טל' 03-6465235 פקס' 03-6429080 www.sii.org.il

ענף מוצרי גימור: טל' 03-6465225 פקס' 03-6465059, ענף מוצרי שולד: טל' 03-6465230 פקס' 03-6467659, ענף אש: טל' 03-6465190 פקס' 03-6465233

תעודת בדיקה מספר 9711916835

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 3

תאור מורחב של המוצר

מידות הדוגמה: 91 X 26.5 ס"מ ועובי כולל של כ- 0.8 מ"מ

מסה ליחידת שטח: כ- 1040 גר'/מ"ר

דוגמת לוח בגוונים חום-חום כהה המכונה ע"י המזמין:  
פורמיקה מעכב בעירה תוצרת חברת EGGER.  
שם דגם וארץ ייצור לא רשומים.

מסמך זה אינו היתר

תעודת בדיקה מספר 9711916835

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 3

| מספר סעיף בתקן | התכונה הנבדקת                      | יחידת המידה | ממצאי הבדיקה             | תוצאה למדגם | ליקויים/ הערות                   |
|----------------|------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|----------------------------------|
| 2.3.2          | התפשטות האש                        |             |                          |             |                                  |
| 2.3.2          | החומר מסווג עפ"י טבלה 1 של ת"י 755 |             |                          |             |                                  |
| 2.3.2.1        | התפשטות אש מירבית תוך 1% דקות      | מ"מ         | 100.0 150.0 270.0        |             |                                  |
| 2.3.2          | התפשטות אש מירבית תוך 10 דקות      | מ"מ         | 100.0 150.0 270.0        |             |                                  |
| 2.3.2.2        | סיווג המוצר                        |             |                          | III         |                                  |
| 2.4            | צפיפות העשן                        |             |                          |             |                                  |
| 2.4.4          | כליעת אור מקסי'                    | אחוז        | 17.0 14.0 18.0 15.0 16.0 |             |                                  |
| 2.4.4          | סיווג המוצר                        |             |                          | 3           |                                  |
| 2.5            | עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף     |             |                          |             |                                  |
| 2.5.3          | התנהגות הדוגמה בעת הניסוי          | ללא יחידה   |                          | ראה הערה    | עיוות הדוגמה, התרככותה או התכתה. |
| 2.5.3          | סיווג המוצר                        |             |                          | 3           |                                  |