

תעודת בדיקה מספר 9711916834

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : ל.ג. לוחות אגר בע"מ
מענו : ת.ד. 12725 אשדוד
תאריך ההזמנה : 2017/12/20

תאור המוצר

חומרי בניה
הדגם הנבדק : . תאורו: לוח MDF בגוון חום
שם היצרן : EGGER
(לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר)

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך 2017/12/19 הנוטל: המזמין

מהות הבדיקה

סיווג החומר לפי סעיפים: 2.3.2-התפשטות האש, 2.4-צפיפות העשן, 2.5-עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף של התקן הישראלי ת"י 755 - תגובות בשרפה של חומרי בניה: שיטות בדיקה, מדצמבר 2010, גליון תיקון מספר 1 מנובמבר 2011

**תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.**

מסמך זה מכיל 3 דפים
ואין להשתמש בו אלא כמלואו.

מסקנות בדיקה חלקית

הדוגמה הנ"ל שנבדקה סווגה לפי אמות המידה
בת"י 755 (2010) כדלהלן:
דרגת התלקחות - V (חמש)
דרגת צפיפות עשן - 4 (ארבע)
דרגת עיוות צורה והטיפטוף - 3 (שלוש)
הערות -
כינוי הדגם ושם היצרן שצויינו לעיל נכתבו בהתאם
להצהרת מזמין הבדיקה.
פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

2018/01/07

שם החותם: גנרל מילכאל

שם החותם: גורן רכרדו

תאריך הדפסה מקורי

תפקידו: מהנדס בודק

תפקידו: ראש ענף

רח' חיים לבנון 42, תל-אביב 6997701, טל' 03-6465125, פקס' 03-6429080, www.sii.org.il

תאריך: 2018/01/04

תאריך: 2018/01/04

ענף מוצרי גימור: טל' 03-6465225, פקס' 03-6465059, ענף מוצרי שולד: טל' 03-6465230, פקס' 03-6467659, ענף אש: טל' 03-6465190, פקס' 03-6465233

תעודת בדיקה מספר 9711916834

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 3

תאור מורחב של המוצר

מידות הדוגמה: 70 X 26.5 ס"מ ועובי כולל של כ- 16 מ"מ

מסה ליחידת שטח: כ- 13153 גר'/מ"ר

מסה ליחידת נפח: כ- 821 ק"ג/מ"ק

דוגמת לוח עץ בגוון חום המכונה ע"י המזמין:
מדפ מעכב בעירה תוצרת EGGER.
שם דגם וארץ ייצור לא רשומים.

תעודת בדיקה מספר 9711916834

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 3

מספר סעיף בתקן	התכונה הנבדקת	יחידת המידה	ממצאי הבדיקה	תוצאה למדגם	ליקויים/ הערות
2.3.2	התפשטות האש				
2.3.2	החומר מסווג עפ"י טבלה 1 של ת"י 755				
2.3.2.1	התפשטות אש מירבית תוך 1½ דקות	מ"מ	0.0	0.0	0.0
2.3.2.1	התפשטות אש מירבית תוך 10 דקות	מ"מ	0.0	0.0	0.0
2.3.2.2	סיווג המוצר			V	
2.4	צפיפות העשן				
2.4.4	בליעת אור מקסי	אחוז	3.0	4.0	3.0
2.4.4	סיווג המוצר			4	
2.5	עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף				
2.5.3	התנהגות הדוגמה בעת הניסוי	ללא יחידה		ראה הערה	עיוות הדוגמה, התרככותה או התכתה.
2.5.3	סיווג המוצר			3	